Massa Epóxi NVC 870

Componente A: 870.0871
Componente B: 870.0872

Massa Epoxy NVC 870 usa en su composición materias primas especialmente seleccionadas, que tiene alto rendimiento, que se puede aplicar directamente a las superficies húmedas. Producto ecológico, sin disolvente, clase sin VOC - disolventes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

Masilla a base de resina epoxi de alto espesor, de alta impermeabilidad, de los componentes.

MODO DE EMPLEO

Adecuado para uso en sustratos de acero carbono, hormigón, lechada y azulejos, revestimientos para cubrir imperfecciones y recomposición de lechadas y se puede aplicar en locales cerrados sin ningún peligro.

INFORMACIONES TÉCNICAS			
COLOR	Beige		
TEXTURA	Semibrillante		
SÓLIDOS POR VOLUMEN	100% ± 2	De acuerdo con ISO 3233	
PESO POR LITRO	1,750 ± 0,05 g/ml	De acuerdo con ASTM D 1475	
PUNTO DE INFLAMABILIDAD	100°C		
RELACIÓN DE MEZCLA		Peso	Volumen
	Comp. A	100,0	1,0
	Comp. B	100,0	1,0
VIDA ÚTIL DE LA MEZCLA (25°C)	30 min		
TIEMPO DE INDUCCIÓN	No Aplicable		
RENDIMIENTO TEÓRICO	0,33 m^2/l para 3000 µm		
ESPESOR HÚMEDO	3000 µm		
ESPESOR SECO	3000 µm		
TIEMPO DE SECADO, para 3000 µm		25°C	
		Mínimo	Máximo
	Tacto		1 h
	Manejo		18 h
	Repintado	18 h	48 h
CONDICIONES AMBIENTALES	**Temperatura**	Deverá estar entre 0 y 40°C.	
	Diluyente	No aplicable. Use agua para la limpieza.	
DATOS DE APLICACIÓN	**Espátula / A mano**	Antes de homogeneizar, humedecer las manos, se retiran una cantidad suficiente de cada componente. Respetar la relación mezcla. Homogeneizar durante 1-2 minutos hasta que tiene un color verde uniforme. Espere alrededor de 4 a 6 minutos antes de aplicar. Nivelar y alisar la misma bajo el agua, con su propia mano.	

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE	**Directo sobre acero carbono y hormigón**	La superficie debe estar seca, libre de sales, aceites, lubricantes, polvo, grasa y otros contaminantes, si las condiciones lo permiten, eliminar sales. En el caso de concreto nuevo, utilice una solución de ácido muriático al 10% para neutralizarla. Posteriormente, lavar con agua en abundancia, espere total de secado y aplicar. Si hormigón viejo, la encuesta de un técnico es aconsejable. Tratamiento recomendado, limpieza singela.
	Primer recomendado	No aplicable.

FECHA DE EXPIRACIÓN	12 meses después de la fecha de fabricación.
NÚMERO ONU	**1263**
NÚMERO DE RIESGO	**33**

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. El rendimiento práctico de este producto varía en función de la técnica de aplicación, el tipo y la rugosidad del espesor del sustrato aplicado y las condiciones ambientales, y el método.

2. Los valores encontrados en las pruebas que figuran en esta hoja se obtuvieron en el laboratorio a una temperatura de 25°C con la pintura del color blanco. Con diferentes temperaturas antes mencionadas los valores naturalmente sufren cambios significativos.

3. La vida útil disminuye al aumentar la temperatura y la cantidad de reacción en masa.

4. Los productos epoxy no curan a temperaturas inferiores a 10°C, por lo que deben ser tener una temperatura mínima de curado de 12°C.

5. Continúe para completar la homogeneización com agitación rigurosa, de lo contrario puede tener zonas no polimerizadas (sin curar) en el rodaje de la película. Aplicar poco después.

6. Debido a los errores inherentes a cualquier tipo de prueba, es normal para obtener una variación de hasta 2% de sólidos en volumen de prueba.

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

1. El uso y / o mal manejo de este producto pueden ser peligrosos para la salud y causar un incendio o una explosión. No utilizar antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños y lesiones.

2. Almacenamiento: Almacenar en ambientes protegidos, con buena ventilación y una temperatura máxima de 40 ° C. No lo exponga a la luz solar directa.

3. Inflamabilidad: Manténgalo alejado de llamas y chispas.

4. Inhalación: Evite respirar los vapores, mantener una buena ventilación durante la aplicación y secado.

5.Manipulación: Evitar el contacto con la piel y los ojos, el uso de guantes, gafas, máscaras de protección y cremas protectoras. No coma ni beba cerca del sitio de aplicación. Mantener alejado de los niños y animales de contacto.

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

EN CASO DE ACCIDENTE

1. Contacto con la piel: Lavar abundantemente con agua y limpiar con un jabón neutro.

2. Contacto con la ropa: Quitar la ropa afectada y lávela en un lugar adecuado.

3. Fugas: Aislar el Área – no fumar. Detener y contener la los derrames con arena, aserrín o tierra y transferir los líquidos contenidos y los sólidos por separado, para proceder a la eliminación.

4. Fuego: Proteger los recipientes no dañados con chorro de agua, spray o niebla. Apagar el fuego con extintores de CO2, espuma o polvo químico seco.

5. Salpicaduras en los ojos: Lave inmediatamente con agua corriente limpia (por lo menos durante 10 minutos) y buscar atención médica.

IMPORTANTE: Para obtener más información, consulte la ficha seguridad de este producto químico.

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso.